



Sekundenkleber mittelflüssig

Technisches Datenblatt

mittelviskos

- ≤ REACH registriert
- ≤ **Nicht** enthalten in diesem Produkt:

Amine, Benzol, Benzolperoxid, Biozide, Bisphenol, DEHP, Erdnussöl, Halogen, Latex, Nanopartikel, persistente, perfluorierte oberflächenaktive Substanzen, PFOA, PFOX, Phtalate, Silikon

Die Angaben sind Durchschnittswerte. Sie dienen lediglich zu Ihrer Information, begründen jedoch keine Gewährleistungsansprüche

Basis:	Ethyl Cyanacrylat
Farbe:	transparent
Viskosität 20°C:	100 mPas
Dichte:	1,06-1,10 g/cm ³
Handfestigkeit:	2-10 sek
Endfestigkeit:	24 h
Max. Spaltfüllvermögen:	0,07 mm
Temperaturbeständigkeit von:	-60 bis +80 °C
Wärmeleitfähigkeit ASTM C 177:	0,1
Lagerzeit bei 5°C bis 8°C:	12 Mt.

Verarbeitungshinweise:

Die zu verklebenden Teile müssen sauber, öl- und fettfrei sein. Sekundenkleber dünn, einseitig auftragen und die zu verbindenden Teile fügen und zusammenpressen. Die Handfestigkeit ist nach ca. 1-2 Sekunden und die Endfestigkeit nach 24 Stunden erreicht. Sekundenkleber härtet bei Raumtemperatur und unter Kontaktdruck in Verbindung mit Luftfeuchtigkeit aus. Die optimale relative Luftfeuchtigkeit soll ca. 65% betragen. Um die Aushärtung zu beschleunigen, kann unser Aktivator eingesetzt werden. Bei Werkstoffen wie PP, PE, PTFE oder Silikon müssen die Teile mit z.B. unserem Primer Nr. 7 vorbehandelt werden.



Materialkombinationen:

Werkstoff	Sekundenkleber mittelflüssig
Metall	++
Kunststoff*	++
Gummi	++
EPDM-Elastomere	++
Holz	
Glas/Keramik	+
Leder	
Besonderheit	Sehr schnell Kapillarwirkung

geeignet +
bevorzugt geeignet ++

Lagerung:

Kühl, trocken und dunkel

Optimale Temperatur: 6°C – 8°C